GOLVUNDERLAG

T-Foam Duo 100

Art.nr	Benämning	Dimension
238013	Golvunderlag T-Foam Duo 100	1200 x 2 mm x 12,5 m
238014	Golvunderlag T-Foam Duo 100	1200 x 2 mm x 50 m



Beskrivning

T-Foam Duo 100 är speciellt framtagen för dagens höga krav vid läggning av flytande laminat- och parkettgolv utan lim då man även behöver ett inbyggt fuktskydd. Produkten är tillverkad av extruderad skummad polyeten med helt slutna celler och kombinerats med en laminerad ångspärr av polyeten (PE) vilket ger två olika arbetsmoment i ett vid läggning. T-Foam Duo 100 är åldrings- och alkaliebeständig samt finns i olika längder och även med en tunnare fuktskydd/folie (T-Foam Duo 25) men även utan ångspärr (T-Foam).

- ✓ Golvunderlag enligt krav i EN 16354
- ✓ Integrerat fuktskydd
- ✓ Reducerar stegljud
- ✓ Utjämnar ojämnheter i underlaget
- ✓ Åldringsbeständig minst 50 år
- ✓ 100% återvinningsbar

Användningsområde

Användningsområdet är de flesta typer av bjälklag där man vill stomljudsisolera, utjämna ojämnheter och ge ökad komfort samtidigt som ett extra bra fuktskydd önskas. T-Foam Duo 100 har god utjämningsförmåga samt låg svikt vid skarvar som ger lämplighet vid läggning av både laminat- och parkettgolv. Materialet har mycket god återhämtningsförmåga efter belastning och tryck. Lämplig för användning i golv med golvvärme. Uppfyller krav för underlag från EPLF (enl EN 16354).

Viktigt!

- Förvaring och lagring skall alltid ske inomhus emballerat eller så att produkten skyddas från solljus (UV-strålning) samt värme (> +35°C). Högsta belastande brukstemperatur monterad på golvet är också +35°C. Högre temperatur påverkar främst åldringsbeständigheten.
- På underlag av betong, lättbetong eller golvajämningsmassa, med relativ fuktighet (RF) över 60% (till högst RF 90%), skall åldringsbeständigt fuktskydd användas som T-Foam Duo.
- På underlag som platta på mark, golvbjälklag ovan varma eller fuktiga utrymmen eller golv med golvvärme skall alltid fuktskydd användas under trä- och laminatgolv som kombinationsprodukten T-Foam Duo. Högsta relativ fuktighet (RF) som tillåts i underlaget med fuktskydd (ångspärr) på är dock 90%.
- Varje skarv och överlapp med fuktskyddsfolie skall tejpas för optimal fukttäthet med Tätningstejp T-Flex. Beakta speciellt varma golv och golv över varmt eller fuktigt utrymme.

Teknisk specifikation

Material	Extruderad skummad LD-Polyeten samt laminerad HD-Polyetenfolie
Densitet	30 kg/m³
Tjocklek	2 mm
Längd	12,5 m / 50 m
Bredd	1200 mm
Stegljudsdämpning	17-19 dB (stegljudsklass 7)
Stötljudsreduktion (IS)	≥ 20 dB
Ångtäthet	≥ 3,5 x 10^6 s/m (Sd ≥ 93m)
Kompression och styrka (CS)	21,5 kPa
Termiskt motstånd (R)	0,04 m²K/W
Åldringsbeständighet	minst 50 år
Högsta tillåtna fukthalt i underlaget (RF)	90 %

24/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA