YTPAPP

TopTite 3 NXT

Art.nr	Benämning	Dimension
285029	Ytpapp TopTite 3 NXT, grå	1 x 7 m
285031	Ytpapp TopTite 3 NXT, röd	1 x 7 m



Viktigt!

- Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhuslagring. Får ej staplas.
- Vid temperatur lägre än +10°C, förvaras pappen 1-2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.
- Vid läggning på gammal takpapp bör skador/blåsor vara åtgärdade för bästa resultat. Skär bort, torka och eventuellt laga med tätklister K-36 alternativt klister- och tätningsmassa T-Fix.
- För bästa resultat vid monteringen se alltid till att vara noggrann vid skarvar, avslut eller genomföringar. Här föreligger de största riskmomenten för eventuellt kommande fuktproblem.

Beskrivning

TopTite 3° NXT är en SBS-modifierad bitumenytpapp för låglutande tak med en teknisk livslängd på cirka 40 år. Produkten innehåller upp till 10 % biobaserade råvaror som delvis ersätter fossilt material och tillverkas med fossilfri el. I pappens längdriktning finns en infästningsyta (för antingen pappspik eller skruv med bricka) och den självklistrande kanten som är försedd med en skyddsfolie.

- ✓ Delvis biobaserad råvara
- ✓ Tillverkad med fossilfri el
- ✓ Självklistrande
- ✓ Polyesterstomme – stark och formstabil
- ✓ Tillverkad i Norden

Användningsområde

Produkten är avsedd för om- och nyläggning av yttertak vars lutning är minst 3°. Förhållandet 1:20 avser att takfallet är en meter på en tjugo meter lång sträcka. Taket skall vara försett med utvändig avvattning. Takets yta bör ej överstiga 300 m² (då svetsat tätskikt är att föredra).

Montering

Underlag kan vara spontad träpanel, träelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas. Underlagsduk eller underlagspapp skall ligga som underliggande skikt på hela takytan. TopTite 3° NXT kan även monteras på gammal slät takpapp. Underlaget skall vara rent, jämnt och torrt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell AMA-Hus -21, HSD.1331/1 (exempelvis spontad panel minst 23 mm). Läs anvisningarna noggrant före påbörjandet av arbetet. Vid temperaturer under +10°C används varmluftspistol för aktivering av klisterytorna. Vid tvärskarvar och annan klistring används tätklister K-36 alternativt klister- och tätningsmassa T-Fix. Produkten är inte lämplig för tak med invändig avvattning (takbrunnar). Till detta rekommenderas svetsbart tätskikt. Spikning utföres med pappspik minst 25 x 2,8 (varmförzinkad) alternativt skruv med bricka (TECCA art.nr 296015). Spikavstånd 100 mm. Skruvavstånd se anvisning (ca 30 st skruvar per rulle). Ingen spikning eller skruvning får synas efter montage.

Teknisk specifikation

Produkttyp	Ytpapp Gör-det-själv
Minsta taklutning	3 °
Installation	Mekanisk infästning och självklistrande skarv
Ytvikt (min)	4500 g/m²
Tjocklek	3,2 mm
Längd	7 m
Bredd	1 m
Täckande yta (ca)	5,95 m²
Stomme	Polyesterfiberfilt förstärkt med glasfiber
Asfalt	SBS-elastomerasfalt/självhäftande
Övre yta	Mineralgranulat
Undre yta	Sand
Klisterkant och infästningsyta	150 mm
Färg	Grå, Svart, Röd

24/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA